



AMERIN[®] RA-1 ALAPOZÓ

1. Általános ismertetés:

Módosított akril műgyanta alapú, töltőanyagokat, oldószereket és speciális adalékanyagokat tartalmazó alapozó.

2. Alkalmazási terület:

Az AMERIN[®] RA-1-t az AMERIN[®] UD-4 önterülő, rugalmas padlóbevonó anyag alapozójaként kell használni aszfalt felület bevonása esetén. Ilyenkor az AMERIN[®] RA-1 képezi a tapadási hidat, az aszfalt és a műgyanta bevonat között, ezért használata elengedhetetlen. Kiválóan alkalmas továbbá beton, aszfalt és műgyanta felületek csíkhúzó anyagaként az útburkolati jelek és közlekedési útvonalak felfestésére.

3. Műszaki adatok:

Megjelenés	színes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő Mp DIN 6 (20°C), s	30-80
Lobbanáspont, °C	20
Sűrűség, 25 °C-on, g/cm ³	1,14-1,40
Átvonhatósági idő 20 °C-on, óra	2-4

4. Kiszereles:

15 kg-os töltési tömegű fém kannában.

5. Tárolhatóság:

Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év

6. Tűzveszélyességi fokozat:

I. fokozat (fokozottan tűz és robbanásveszélyes)

7. Fiziológiai hatás:

Oldószereinek gőze erősen bódító hatású és különösen a központi idegrendszert károsítja. Kis gőzkoncentráció esetén fejfájás, szédülés és hányinger jelentkezhet.



MŰSZAKI ADATLAP

8. Munkaegészségügyi tudnivalók:

Munkavégzésnél védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező, és a helységben állandó intenzív szellőztetést biztosítani kell. A fent leírt tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a szembe jut, úgy a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, majd orvosnak megmutatni. A bőrre került anyagot szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

A munkavégzés során szigorúan be kell tartani az I. tűzvesélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó tűzrendészeti előírásokat.

Ezen tájékoztatónkat a legjobb műszaki ismereteink szerint állítottuk össze, tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát.

2009. május.

AMERIN® RA-1 HU 2.